

Aromatenfreie Testbenzine

Produkteigenschaften	Methode	Maß- einheiten	Hydrosol P 150 EA	Hydrosol P 180 EA
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/cm ³	0,790	0,810
Farbe nach Saybolt	ASTM D156		+30	+30
Siedebeginn	EN3405	°C	> 150	> 180
Siedeende	EN3405	°C	< 190	< 215
Gesamt-Aromaten	UV	Gew.-%	< 0,02	< 0,02
Flammpunkt				
Abel/Pensky Pensky/Martens	DIN 51755 EN 22719	°C °C	40	> 63
Brechungsindex, 20°C	DIN 51423		1,43	1,44
Gesamtschwefel	DIN 51400 T8	ppm	< 1	< 1

Die Angaben in unseren Technischen Datenblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die hierin enthaltenen Daten dienen nur der Information. Alle Angaben ohne Gewähr.

OFFIZIELL VERTRIEBSPARTNER IN POLEN:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne
Solvent Export – Import M.M. Cichońscy Spółka Jawna
09 – 411 Płock, ul. Zglenickiego 44
KRS 0000008507, NIP 774-001-45-11
www.solvent.com.pl

tel. +48 24 366 85 55
tel. +48 24 365 51 74
fax. +48 24 367 66 11
fax. +48 24 367 66 22
e-mail: solvent@solvent.com.pl